

BESTBOOT S3

| | |
|-------------------|----------|
| Productreferentie | Bestboot |
| EN20345:2011 | S3 SRC |
| Maten | 36-47 |
| Gewicht (m. 41) | 760 gr. |

Model omschrijving: Lederen laars, waterafstotend, zwart, wollen voering, antistatisch, antislip, anti-perforeerbare stalen zool, schokbestendig, S3, stalen neus, PU/PU zool.

Toepassingsgebieden: Bouw, Industrie.

Onderhoud van de schoen: Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.



| | | Description | Measure Unit | Result | EN345 required |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|
| Complete schoen | Bescherming van de tenen: stalen neus Bestand tegen: - een schok van 200 J - een druk van 1500 kg | Schokbestendigheid (klaring na impact) | Mm | 15,5 | >14 |
| | | Druksterkte (vrije hoogte na compressie) | Mm | 18,5 | 14 |
| | | Schockabsorberende hiel | J | >35 | >20 |
| Bovendeel | Leder, waterafstotend, zwart | Ademactief | Mg/m2 hour | >2,0 | >0,8 |
| | | Dikte 1,6mm | Permeabiliteitscoëfficiënt | Mg/cm2 | >25,6 |
| | | Waterafwerend | Minute | >90 | <60 |
| Voorkant | Dikte 1,2mm | Permeabiliteitscoëfficiënt | Mg/cm2 | >35 | >30 |
| Voering | Wollen voering | Ademactief | Mg/cm2 hour | >2,1 | >2 |
| Achterkant | Dikte 1,0mm | Permeabiliteitscoëfficiënt | Mg/cm2 | >45 | >30 |
| Kenmerken van de zool | Antistatisch, absorberend, slijtvast en goede weerstand tegen afschilfering. | Slijtvastheid | Cycles | >400 | >400 |
| Zool | Antistatische dubbele densiteitspolyuretaan direct geïnjecteerd op het bovendeel. Zwart, antislip, slijtvast, bestand tegen minerale oliën en zwakke zuren. | Slijtvastheid (Volumeverlies) | Mm3 | 110 | <150 |
| | | Bestand tegen koolwaterstoffen (Voumeverandering AV) | % | +1,0 | <+12 |
| | | Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool | - | 0,18 | >0,15 |

Onze schoenen evolueren voortdurend. De technische gegevens zijn steeds aan wijzigingen onderhevig. Alle productnamen alsook het merk SafetyJogger zijn geregistreerd en mogen onder geen enkele vorm gebruikt of gereproduceerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.